

DS-229N-3

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-229N-3 为邻苯型不饱和聚酯树脂，橡胶硬度 D 型硬度 78 以上，适合做保龄球外层，也可与 292N 搭配使用。

液体树脂技术指标			
项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		粘稠液体	
色度 (Pt-Co)		≤35	GB7193
酸值	mgKOH/g	18-23	GB2895
粘度(25℃)	mPa.S	550-650	GB7193
凝胶时间	min	4-6	GB7193
固体含量	%	66-70	GB7193
80℃稳定性	h	≥24	GB7193

注：凝胶时间为 25℃空气浴 50g 树脂中加入 0.5ml 异辛酸钴溶液和 0.5mlMEKP 溶液

包装与贮存

天和點石牌 DS-229N-3 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20℃下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。