

DS-LP-11

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-LP-11 为混合聚苯乙烯型 SMC/BMC 专用低收缩剂，具有着色性佳、光泽度高，机械强度较高等特点。搭配點石牌 SMC/BMC 树脂，收缩率控制在 0.1-0.2%，广泛用于压制汽车、轨道交通、电气部件，建筑设施，工业、民用器材等领域内的模压制品。

液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		乳白色粘稠液体	目视
粘度 25℃	mPa.S	14000-17000	GB7193
固体含量	%	38-42	GB7193
80℃稳定性	h	≥24	GB7193

说明：该产品也可以根据客户要求，生产不同粘度和固体含量（如下表）。

LP-1133 液体树脂技术指标			
项目	单位	指标	测试标准
外观		乳白色粘稠液体	目视
粘度 25℃	mPa.S	2500-5500	GB7193
固体含量	%	31-35	GB7193
80℃稳定性	h	≥24	GB7193

包装与贮存

天和點石牌 DS-LP-11 的包装为净重 180KG 金属桶，在 20℃ 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。