

DS-393N

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-393N 为不含有苯乙烯等任何活性稀释单体的色浆专用载体树脂, 制得色浆适用在常温或高温固化体系下, 应用于不饱和聚酯树脂等高聚物纤维增强或非增强各种成型工艺, 为各种高聚物制品着色。该载体树脂粘度适中, 与不饱和聚酯树脂等高聚物溶液相容性好, 对各种有机和无机色粉具有优异的分散性、浸润性和高填充率, 配制色浆后不沉降、不浮色发花, 储存稳定性好, 并且不会对制品的固化性能、表面硬度、耐候性能和表干性能等产生不利影响, 该载体树脂能满足色浆各种高性能要求。

液体树脂技术指标

项目	单位	指标	测试标准
外观		微黄色透明液体	目视
色度 (Pt-Co)		20-40	GB7193
酸值	mgKOH/g	13-17	GB2895
粘度 25℃	mPa.S	400-600	GB7193
80℃ 稳定性	h	≥24	GB7193

包装与贮存

天和點石牌 DS-393N 的包装为净重 220KG 金属桶, 在 20℃ 下储存期为六个月, 升高温度会相应缩短储存期, 储存时应放置在阴凉通风处, 避免阳光直射并远离热源, 本品为易燃品, 应远离明火。

注意: 此数据按照国家标准 (GB) 测定的, 由于在加工过程中有诸多因素影响, 因此不排除用户自行试验研究的必要, 在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用, 并保留对资料的修改权力。